



DURAK



**YÜKSEK ESNEME
ÖZELLİĞİNE SAHİP
POLYESTER DİKİŞ İPLİĞİ**

Duraflex®

DURAK Duraflex® esnek özellik gerektiren boyun, kol ve bacak arası dikişlerde gerekli dikiş elastikiyetini sağlar ve dikişte esnemenin kaynaklanan dikiş kopmalarını ortadan kaldırır. Düz dikişte mukavemet ve yüksek elastikiyeti ile oldukça iyi esneme ve geri toplama özelliği sağlar ve elde edilen dikiş esnekliği ile zincir dikişlere göre çok daha az iplik tüketimi elde edilir. Dikişte aynı anda alt ve üst iplik olarak eğer DURAK Duraflex® ipliği kullanılırsa maksimum dikiş esnekliğine ulaşmak mümkündür



Ürün Özellikleri

- Durak Duraflex iplikleri yüksek dikiş elastikiyetine sahip olup güvenilir dikiş için son derece idealdir.
- Özel bitim işlemleri sayesinde en zor koşullarda üstün dikiş performansı sağlar.
- Geniş renk aralıklarında canlı, ışıltılı, ipeksi ve parlak renk görünümüne sahiptir.
- Yüksek ısı dayanımına sahiptir.
- Yüksek renk haslığına sahiptir.
- Çocuk giysilerini de kapsayan Öko-Tex 100, class 1 standardına sahiptir.

Duraflex®

DURAK



Duraflex®

Kullanım Alanları

- İç Giyim
- Ev Tekstili
- Spor Kıyafetleri
- Esneklik Gerektiren Tüm Ürünler
- Hazır Giyim
- Mayo/Bikini

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.
150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere karşı dayanıksızdır.

Organik Çözeltiler: Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda çözünürler.

Ağartma: Etkilenmez.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

Durak Duraflex® 30, 50, 120 kalınlıklarında çeşitli metrajlarda, geniş renk seçenekleri sunmaktadır.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 4



Duraflex®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
30	100	3.000	40 - 50	110 - 130
50	66	2.000	40 - 50	100 - 120
120	33	950	40 - 60	75 - 90

