

% 100 TEKSTÜRİZE POLYESTER DİKİŞ İPLİKLERİ

QBT (Quilting Bottom Thread)

DURAK QBT yüksek mukavemetli tekstürize polyesterden üretilen dikiş ipliğidir. Dikiş performansını artırıcı bitim işlemleri, hacimli yapısı, yüksek elastikliği ve düşük çekme değerleriyle hacim ve esneklik gerektiren dikişlerde veya overlok ipliği olarak mükemmel görünümlü ve güvenilir dikişler sağlar. Aynı zamanda overlok dikişlerinde ve düz dikişlerde alt iplik olarak mükemmel sonuç verir. DURAK QBT iplikleri, 4 farklı kalınlık alternatifi ve kartelasında 300 renk ile ürününüzde renk uyumu ve dikiş kalitesini yükselterek, üretim verimliliğinizi arttırmanızı sağlayacaktır.



Ürün Özellikleri

- ❖ Yüksek bir uzama ve örtme özelliğine sahiptir.
- ❖ Özel yağlama maddesi sayesinde düzgün ve sorunsuz dikiş elde edilir.
- ❖ Esnekliğin gerektiği dikişlerde kaplama, sürfile yapma amacıyla kullanılır.
- ❖ Düşük çekme değerleri sayesinde yıkama sonrası dikişlerde büzüşme problemi olmaz.
- ❖ En zorlu yıkama koşullarına bile dayanabilen çok yönlü renk haslıklarına sahiptir.
- ❖ Üstün yıkama özellikleri ile denim uygulamaları için en ideal dikiş ipliğidir.
- ❖ Overlok uygulamalarında hacimli ve dolgun görünüm sağlar.

QBT

Kullanım Alanları

- ✦ Kapitone
- ✦ Yatak Örtüleri
- ✦ Yatak Dikişi
- ✦ Dış Giyim Kapitonesi
- ✦ Ev Tekstilleri
- ✦ Dekoratif Amaçlı Uygulamalar
- ✦ Yorgan

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.

150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Polyester aşırı uygulamalar hariç asitlerin çoğundan etkilenmez.

Alkaliler: Polyester hafif alkalilere karşı dayanıklı, kuvvetli alkalilere karşı orta seviyede dayanıklıdır.

Organik Çözeltiler: Normal solventlerden etkilenmez, bazı fenolik bileşiklerde çözünebilirler.

Ağartma: Klor ve Peroksitten 2 gr/lt'ye kadar etkilenmezler.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

DURAK QBT iplikler, standart olarak 40, 90, 180, 240 kalınlıklarında ve geniş renk seçenekleriyle çeşitli metrajlarda ve koniklerde üretilmektedir.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.



Renk Haslığı

60° C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 5

QBT

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
40	60	2.800	24 - 32	100 - 125
90	33	1.250	20 - 32	80 - 100
180	17	700	20 - 32	70 - 90
240	10	500	20 - 32	70 - 80



Diğer ürünler;

Durabobbins®

Kapitone & Brode alt iplikleridir.