

**%100 Sonsuz
Elyaf Polyester
Multicolor
Brode İplikleri**

Durapol Multicolor®

DURAK Durapol Multicolor® brode makineleri için özel olarak üretilen, yüksek kaliteli, sonsuz filament trilobal polyester brode ipliğidir. İplik üzerinde çok renkli bir etki vermek için dört farklı renge kadar enjeksiyonla boyanmıştır. Durapol Multicolor, hafif tonlu tondan gökkuşağı kontrast renklerine kadar, farklı görünümlü ürünler için ekstra özel bir görünüm kazandırır.

Kullanım Alanları

- Brode
- Giyim
- İç Çamaşırı
- Ev Tekstili Ürünleri



Ürün Özellikleri

- Durapol Multicolor® mükemmel mukavemet özelliklerine ve yüksek abrasyon direncine sahiptir.
- Brode makinelerinde mükemmel performans ve uzun kullanım ömrünü garanti eder.
- DURAK Durapol Multicolor® 4 renge kadar enjeksiyonla boyanmaktadır. En zorlu yıkama koşullarına bile dayanabilen çok yönlü renk haslıklarına sahiptir.
- Özel yapısal nitelikleri ile sıra dışı bir yumuşaklığa sahiptir.

Durapol Multicolor®

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar

Nakışlı ürünler; yıkanabilir, kaynatılabilir güneş ışığına ve klora karşı dayanıklıdır. Ancak yıkama ve saklamada önerilere uyulduğunda daha iyi sonuçlar alınır.

- 1- Ürünler nemliken üst üste konulmamalı ve katlanmamalıdır.
- 2- Nakışlı ürünler iyice durulanmadan kurutucuya konulmamalıdır.
- 3- Buharlı yıkama makinelerinde yıkama yapılıyorsa ürünler asılarak konulmalı ve birbirleriyle temas etmemelidirler. Isının 150°C'den fazla olmamasına dikkat edilmelidir.
- 4- Renkler endüstriyel renk toleransına göre üretilmiştir.
- 5- Orta ve koyu renk ebruli (degrade) iplikler ile kullanım sırasında düşük sıcaklıkta eriyen tela kullanılması önerilmektedir.

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.

150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere karşı dayanıklı değildir.

Organik Çözültüler: Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda çözünürler.

Ağartma: Etkilenmez.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4

Sunum Yöntemi

DURAK Durapol Multicolor® farklı kalınlıklarda çeşitli metrajlarda, geniş renk seçenekleri sunmaktadır.



Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 5



Durapol Multicolor®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
120/1*2	24	900	25 - 35	65 - 75
150/1*2	30	1.220	25 - 35	65 - 75
150/1*3	45	1.790	25 - 35	75 - 95
150/2*3	90	3.570	35 - 45	75 - 95

