

DURAK 

**%100 META ARAMİD
KESİK ELYAF
DİKİŞ İPLİKLERİ**

Fire Safe M-Aramid®

Durak Fire Safe M-Aramid Durak Tekstil endüstriyel iplik üretim tesislerinde entegre üretim ile kalıcı güç tutuşurluk özelliğine sahip FIRE SAFE ürünlerimizdir. DURAK Fire safe M-Aramid®, %100 Kesik elyaf ve 370°C'ye dayanımlı güç tutuşur meta aramid elyaftan üretilen; 26 tex, 40 tex ve 70 tex alternatifleri ile geniş bir renk yelpazesinde sunulan bir üründür.

Tkt no. 100(26 tex) kalınlığı güç tutuşur özellik istenen nakış uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir. Dikiş performansını arttırıcı özel yağları, düzenli yapısı, optimum tüylülük seviyesi mükemmel dikiş görünümü sağlar.



Ürün Özellikleri

- 370°C'ye dayanımlı güç tutuşur meta aramid
- Güç tutuşma özelliği yıkama işleminden sonra dahi kaybolmaz.
- Isı dayanımı çok yüksek olup dikiş&nakış makinalarında üstün performansı gösterir.
- Durak Fire Safe M-Aramid dikiş iplikleri alev, ısı ve elektrik kıvılcımına mükemmel derecede dayanım gösterir.
- Özel bitim işlemleri sayesinde üstün dikiş performansı ve mükemmel dikiş düzgünlüğü elde edilir.
- EN ISO 15025 ve EN ISO 6941 yanmazlık standartlarına göre test edilmiş ve onaylanmıştır.

Fire Safe M-Aramid®

DURAK 

Fire Safe M-Aramid®

Kullanım Alanları

- Güç Tutuşur Koruyucu Giysiler
- Filtreleme
- Koruyucu Ayakkabılar
- Askeri Koruyucu Giysiler
- Güç Tutuşur Nakış Uygulamaları
- Isı Yalıtımı
- Koruyucu Eldivenler
- İtfaiyeci Kıyafetleri



Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

- 370°C de çözünür, alev almaz ve ısı kaynağından uzaklaştırılınca kendiliğinden söner.
- UV dayanımı oldukça düşüktür. Uzun süre güneş ışığına maruz kaldığında renk ve mukavemet kaybına uğrar.
- Yağlara ve ağartıcılara karşı yüksek dirence sahiptir.
- Yüksek aşınma direnci.
- Meta Aramid UV ışınlarına maruz bırakılmamalıdır.

Sunum Yöntemi

DURAK Fire Safe M-Aramid iplikler, standart Tex 26, Tex 40 ve Tex 70 kalınlıklarında, çeşitli metrajlarda ve geniş renk seçenekleri sunmaktadır

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten, ışık görmeyen siyah poşetlerde korunmalıdır.

Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 3
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 3



Fire Safe M-Aramid®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
40	70	2200	20 - 29	100 - 120
70	50	1600	20 - 25	80 - 90
100	26	730	15 - 22	60 - 80

